



Epifanes Multi Marine Primer “alles-in-één-primer”

Universeel toepasbare ééncomponent primer voor boven de waterlijn die alle eigenschappen van afzonderlijke primers voor diverse ondergronden combineert. Deze primer heeft een hoog dekkend vermogen, goed vullende eigenschappen op hout, uitstekende roestwering op staal, is sneldrogend en goed schuurbaar.

Toepassingsgebieden:

Inzetbaar als basis hechtprimer en tussenprimer boven de waterlijn op hout, staal, polyester en andere harde kunststoffen (PVC), aluminium, zink en verzinkt metaal. Als reparatieprimer over bestaande één- en tweecomponent primers en verven. Kan tevens over uitgeharte, ontvette en grofgeschuurde epoxylagen worden aangebracht. Overschilderbaar met zowel Epifanes één- als tweecomponent aflakken. Hierdoor geschikt als schakellaag voor overgang van een ééncomponent verfsysteem naar een tweecomponent verfsysteem en omgekeerd.

Verdunning	Kwast - Epifanes Verfverdunning Spuut - Epifanes 1-C Spuitverdunning
Droogtijden	Stofdroog na 3 uur - schuurbaar na 6 uur bij 18°C.
Overschilderbaar	Met ééncomponent verven : na 12 uur bij 18°C. Met tweecomponent PU verven : na een minimale droging van 48 uur bij 18°C. (continu)
Uitstrijkvermogen	Circa 8-10 m ² per liter @ 50 µm droge laagdikte
Verpakking	750ml. – 2 liter – 4 liter
Kleuren	wit , grijs en roodbruin
Verwerkingsadvies	Niet verwerken onder 10°C. Indien meerdere lagen Multi Marine Primer worden aangebracht en wordt afgelakt met Epifanes Poly-urethane, dient elke laag minimaal 48 uur te drogen (18°C.). Schuur elke aangebrachte laag Multi Marine Primer met 180-220 droogschuurpapier voordat er een nieuwe laag op wordt aangebracht.