

Overschildertabel Boero antifouling

"Voor gebruik de productaanwijzingen lezen."

Produkt	Leverancier	Hechtoprimer	Boero Produkt	Gebruiksaanwijzing
Micron Kopervrij	International	ja	Scirocco NL Corsa 641	Wij bevelen u onze antifouling Scirocco NL, Corsa aan. Indien een hechtprmer noodzakelijk is dient na schuren met P120 nat een laag Mistral Fondo als hechtprimer te worden aangebracht. Losse verfresten dienen eerst te worden verwijderd en grondig met zoet water afgespoeld te worden. Zodra het oppervlak droog is kan direct de gewenste laag antifouling worden aangebracht.
Micron Plus	International	ja		
Micron	International	niet noodzak.		
Interclene 155	International	ja		
Cruiser Premium	International	ja		
Mille Dynamic	Hempel	ja		
Cruiser Future	International	ja		
Waterways	International	ja		
Foul-Away	Epifanes	ja		
Slowpolishing AF 2000	Sikkens	niet noodzak.		
Selfpolishing AF 2000 CF	Sikkens	ja		
Compass Cruising	Compass	niet noodzak.		
Compass High Performance	Compass			
Nautix A1	Nautix			
Nautix A 2	Nautix			
Nautix A 3 / A3T.Speed	Nautix			
Non Stop	Jotun	niet noodzak.		
Performance	Jotun			
Mare Nostrum	Jotun			
Mille Plus	Hempel			
AWL Star	AWL Grip			
Mille Light	Hempel	ja		
Seatender 10	CMP	niet noodzak.		
Rhumbeline D 90	Höveling	niet noodzak.		
Niemeyer Selbstpolierend	AWN			
BonSea Extra	Schwenckner			
HW 90	Wohlert			
LB 25	Wohlert			
Lefant SPF Mark5	Lefant			
Yachtantifouling	Wilckens			
Plastimo 1.1	Plastimo			
Plastimo 1.2	Plastimo			
Seatec Standard AF	SVB			
		niet noodzak.		
Slip Way D 92	Höveling			
Plastimo 1.3	Plastimo			
Selfpolishing AF 3000 CF	Sikkens	ja		
Interspeed	International	niet noodzakelijk	Scirocco NL Corsa 641	Wij bevelen u onze antifouling Scirocco NL, Corsa aan. De oude Antifouling moet met P80 nat-schuurpapier worden opgeruwd. Aansluitend dient alle schuurstof te worden verwijderd. Aansluitend kan de gewenste laag antifouling worden aangebracht.
Interspeed Extra	International			
Hard Racing	Hempel			
Trilux 33	International			
Cruiser One/Uno	International			
Kupferbronze D 89	Höveling			
Biotox D 91	Höveling			
H 2000	Lefant			
Interspeed Kopervrij	International			
Copper Cruise	Epifanes			
Werdol Kopervrij	Epifanes			
Seajet Hard Racing	CMP			
Chloorrubber AF 2000	Sikkens			
Compass Hartantifouling	Compass			
Niemeyer Hartantifouling	AWN			
Nautix A 4	Nautix			
Nautix A 5	Nautix			
Chloorrubber Plus	Sikkens			
		ja	Scirocco NL Corsa 641	Wij bevelen u onze antifouling Scirocco NL, Corsa aan. De oude antifouling moet met P120 nat-schuurpapier worden opgeruwd. Aansluitend dient alle schuurstof te worden verwijderd. Om een goede hechting op de volgende laag te garanderen, moet Tricoprene als hechtprimer 50% verdund met verdunner 693 worden aangebracht. Aansluitend kan de gewenste laag antifouling worden aangebracht.
All Classic	Wohlert			
All Classic Brilliant	Wohlert			
VC 17 m Extra	International			
VC 17 m	International			
VC 17 m Biocide Free	International			
VC Offshore	International			
Nautico Aalglatt Color	Anwander			
Y 88	von Höveling			
		n.a.	Geen alternatieven	
Seajet PTFE	CMP			
TF				
X3-Racing				
Nautico Aalglatt	Anwander			
Compass Racing Glide	Compass			

Het resultaat van bovengenoemde aanwijzingen hangt af van de juiste uitvoering. De aanwijzingen zijn naar beste weten samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de aanwijzingen worden ontleend (versie 18-02-2016)