

PRODUCTBESCHRIJVING

Gebruik Pre-Kote als grondverf voor Toplac. Uitzonderlijk dekkend vermogen voor eenvoudige overschakeling van kleur. De sterke, flexibele harsen hebben een lange levensduur, zijn eenvoudig aan te brengen en te schuren, geeft een gladde ondergrond voor de aflak. Geschikt voor met primer behandeld hout, staal, lichtmetaal en polyester.

- * In Nederland leverbaar in 2 kleuren
- * Makkelijk te verwerken en schuren

PRODUCTINFORMATIE

| | |
|-------------------------------|---|
| Kleur: | YUB000-Wit, YUB783-Rood, YUG879-Blue Grey, YUK954-Dark Blue |
| Eindlaag: | Lage glansgraad |
| Specifieke dichtheid: | 1.500 |
| Volume % vaste stof: | 47% |
| Typische houdbaarheid: | 2 jaar |
| VOS: | 363 g/ltr. |
| Verpakkingsgrootte: | 750 ml 375 ml (Beperkte kleuren) 2.5 ltr (slechts enkele kleuren) |

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE


| | Droging | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| Kleefvrij [ISO] | 15 uur | | 6 uur | | 3 uur | | 1 uur | |
| Schuurbaar na | 48 uur | | 30 uur | | 24 uur | | 24 uur | |

| | Overschildertijd | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Oppervlaktetemperatuur | | | | | | | |
| | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| Overschilderen met | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Brightside | 36 uur | 4 dagen | 24 uur | 3 dagen | 16 uur | 2 dagen | 4 uur | 1 dagen |
| Interdeck | 36 uur | 4 dagen | 24 uur | 3 dagen | 16 uur | 2 dagen | 4 uur | 1 dagen |
| Interlux Super | 36 uur | 4 dagen | 24 uur | 3 dagen | 16 uur | 2 dagen | 4 uur | 1 dagen |
| Pre-Kote | 36 uur | 4 dagen | 24 uur | 3 dagen | 16 uur | 2 dagen | 4 uur | 1 dagen |
| Toplac | 36 uur | 4 dagen | 24 uur | 3 dagen | 16 uur | 2 dagen | 4 uur | 1 dagen |


APPLICATIE EN GEBRUIK

| | |
|-------------------------|--|
| Voorbehandeling: | <p>REEDS GESCHILDERDE OPPERVLAGKEN In goede staat Reinig het oppervlak met een geschikte ontvetter, afspoelen met leidingwater en laten drogen. Schuur met schuurpapier in de grofte P280-P320. In slechte staat Verwijder alle vorige lagen en primer het oppervlak. KAAL HOUT Glad schuren met schuurpapier grofte P80-P180 gevolgd door grofte P280. Verwijder schuurstof door afborstelen, stoffen of afnemen. Als er afgenomen word met gebruikmaking van verdunning, laat dan het oppervlak daarna eerst opdrogen voordat u een primer aanbrengt. Behandel met Yacht Primer of Clear Wood Sealer Fast Dry. STAAL Ontvet met verdunning of Super Cleaner. Straal tot norm SA2.5 – blank metaal oppervlak. Indien stralen niet mogelijk is, dient het staal voorbehandeld te worden met roterende schuurschijven (grote P24-P36) tot een volledig schoon en blank metaal oppervlak, met een oppervlakteruwheid van 50-75 micron. Op kleine oppervlakken een haakse slijper gebruiken. Grondig reinigen en laten drogen. Behandel met Yacht Primer. ALUMINIUM Goed schuren met schuurpapier geschikt voor aluminium, grofte P24-P120. Voor een optimale hechting is een groffe korrel aan te bevelen. Grondig reinigen en laten drogen. Behandel zo snel mogelijk met Yacht Primer (binnen 8 uur). POLYESTER Ontvet met verdunning of Super Cleaner. Goed schuren met schuurpapier grofte P180- P220. Grondig reinigen en laten drogen. Geen primer nodig - Pre-Kote kan direct op polyester aangebracht worden.</p> |
| Methode: | Breng 1-2 lagen aan. Als de maximale overschildertijd van de voorgaande verflaag/primer is overschreden, schuren met schuurpapier in de grofte P220-P320. Verwijder stof met een kleefdoek. Om extra diepte in de kleur te krijgen, meng de |

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

 International® het AkzoNobel logo en alle productnamen genoemd in deze publicatie zijn een handelsmerk van, of erkend aan, Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3464 Datum uitgifte:23-7-2010



Pre-Kote Grondverven

Grondverf voor conventionele verven

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tips: | laatste laag Pre-Kote met Toplac 50:50. Mengen: Voor gebruik goed doorroeren. Verduunning: YTA800, YTA063 Verduunning No.1 (Verduunning No.10 voor spuiten) Reiniger: YTA800 Verduunning No.1 Ventilatie en vochtcontrole: Aanbrengen in een droge, goed geventileerde ruimte. Airless Spray Druk: 180 bar. Tip: 1365-1580. Conventionele spuit Bij conventionele spuitverwerking, de viscositeit met Verduunning No. 10, op 20 - 24 seconden brengen in een BS4. Druk: 3-4 bar. Tip: 1.4-1.8 mm. Spuitapplicatie - alleen voor professionele applicateurs. |
| Enkele belangrijke punten: | De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn. Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. |
| Toepasbaarheid / Oppervlakken: | Kan over alle Interfill producten aangebracht worden. Uitsluitend overschilderen met 1-comp. verven. Niet geschikt voor oppervlakken die permanent waterbelast zijn. |
| Aantal lagen: | 1-2 lagen |
| Rendement: | (Theoretisch) - 13.33 m ² /lt (Practisch) - 12.0 m ² /lt met kwast, 8 m ² /ltr met spuit |
| Aanbevolen DLD per laag: | 35 micron droog met kwast |
| Aanbevolen NLD per laag: | 75 micron nat met kwast |
| Applicatie Methode: | Airless Spray, Kwast, Conventionele spuit, Roller |

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

| | |
|-----------------------------|---|
| Opslag | ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Pre-Kote te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Pre-Kote dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven. |
| Veiligheid | ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrachten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Pre-Kote mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving. |
| BELANGRIJKE GEGEVENS | <i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.</i> |