



Werdol Kopervrij (kopervrije onderwaterverf)

Half-synthetische onderwaterverf op basis van alkydhars en colofoniumhars. Bevat geen koper, koperverbindingen of tin. Voorkomt algemene vervuiling van het onderwaterschip en beschermt onderwaterverven op basis van bitumen op de wind/waterlijn tegen inwerking van UV en verontreinigingen in het oppervlaktewater. De laatste laag van Werdol Kopervrij moet tussen 4 uur en maximaal 7 dagen vóór de tewaterlating worden aangebracht.

Toepassingsgebieden:

Als laatste laag over traditionele onderwatersystemen op basis van teer of bitumen. Ook toepasbaar op Epifanes Underwaterprimer, Epifanes Black Bottom en bestaande synthetische antifoulings. Werdol Kopervrij is geschikt voor zoet water en voor kortstondig verblijf op zout water.

Verdunning	Bij voorkeur onverdund aanbrengen, Kwast/roller – Epifanes D-100 Verdunning
Overschilderbaar	Na 24 uur bij 18°C.
Uitstrijkvermogen	Circa 10 m ² per liter @ 60 µm droge laagdikte
Verpakking	750ml. – 2 liter
Kleuren	Rood – roodbruin – blauw - zwart
Verwerkingsadvies	Vooraf gebruik goed roeren
Vaargebied	zoet water en voor kortstondig verblijf op zout water.